



паркетхолл®

Общество с ограниченной ответственностью «Паркет-Холл-Сервис»  
(ООО «Паркет-Холл-Сервис»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ИНН / КПП 7716198467 / 771601001 | ОКПО 55223744 | ОГРН 1027700484680  
Лазоревый пр-д, д. 3, Москва, РФ, 129323 | Тел.: (495)189-00-73 | Факс: (495)189-00-73  
e-mail: [islaboratory@parquet-hall.ru](mailto:islaboratory@parquet-hall.ru) | info: [www.parquet-hall.ru](http://www.parquet-hall.ru)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам испытаний масла с воском для паркетных полов

В связи с поступлением запроса на проведение испытаний и оценки качества масла с твердым воском «Glimtrex Hardwaxoil» с отвердителем, была проведена его всесторонняя проверка. Для чего представленное масло было нанесено на древесину различных типов по рекомендуемой производителем схеме. После чего была проведена визуальная оценка качества получаемой поверхности и ее технические параметры.

#### 1. Полномочия лаборатории

Испытательная лаборатория ООО «Паркет-Холл-Сервис» аттестована государственным Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и имеет действующее Свидетельство об аттестации № 300.218 на срок по 15 мая 2012 г.

Утвержденная «Область аттестации» лаборатории включает направления деятельности: «Контроль качества продукции, предназначенной для устройства паркетных и дощатых полов (п.1.2) Все используемые приборы и средства измерения прошли необходимый метрологический контроль и имеют соответствующие свидетельства (сертификаты) о государственной поверке или калибровке.

Копия Свидетельства об аттестации лаборатории прилагается.

#### 2. Нормативная база

Ввиду отсутствия действующих нормативных требований к масляным покрытиям, проверка проводилась на сопоставимые показатели для лаковых покрытий.

#### 3. Выводы

##### 3.1 Абразивная устойчивость.

Устойчивость покрытия к истиранию – стирается 45,5...49,1 мг покрытия за 150 оборотов установки «Табер», что примерно соответствует аналогичным показателям для лаков на основе растворителей;

3.2. Количество оборотов -установки «Табер» до протирания покрытия до древесины – 100...120 оборотов.

##### 3.3. Визуальная характеристика покрытия

Получаемое при нанесение масла на древесину защитно-декоративное покрытие имеет ровный и однотонный цвет, глянцевый и др. дефектов нанесения при проверке не отмечено.

Руководитель  
Испытательной лаборатории



Н.А.Шарапов  
27.07.2010 г